

# Henepur MDF profi

## Popis :

Rýchloschnúci, silne plniaci, obzvlášť mechanicky odolný, pigmentovaný 2-zložkový PUR lak s výbornou kryciou schopnosťou. Tónovateľný podľa PRO MIX Industry system.

## Technické vlastnosti laku:

<b>Odolnosť voči chemikáliám</b>		
ÖNORM A 1605-15	Požadovaná trieda 1B1	
<b>Správanie sa pri odieraní</b>		
ÖNORM A 1605-12-skúška 2	Požadovaná trieda 2D ( $\geq 50$ U)	
<b>Správanie sa pri poškrabani</b>		
ÖNORM A 1605-12-skúška 4	Požadovaná trieda 4D ( $\geq 1,0$ N)	
<b>Správanie sa látky pri požiari stavebných častí ÖNORM EN 13501-1</b>		
Reakcia látky pri požiari	Tvorba dymu: s 1	Tvorba kvapiek pri horení/odpadávanie: d 0

## Použitie:

Pre plochy na lakovanie nábytkov v interiéroch s uzavretými pórmí a potrebou plniacich schopností.

## Technické údaje :

Pojivo	Polyesterpolyol
Odtieň	Všetky RAL, Sikkens, NCS, sanitárne a špeciálne farby
Hustota	Približne 1,1 g/cm <sup>3</sup> pri 20°C v závislosti od farebného odtieňa
Lesk	Hodvábne matný
Dodávaná viskozita	Hodvábne matný cca. 30 sekúnd DIN 6 mm/20°C v závislosti od farebného odtieňa
	Hodvábne lesklý cca. 20 sekúnd DIN 6 mm/20°C v závislosti od farebného odtieňa

## Údaje nanášania:

Príprava podkladu: brúsenie dreva: zrno 150-180

Podmienky spracovania	Teplota spracovania medzi +15°C až 25°C
Spôsob nanášania	Striekacie (vzduchové, airless/airmix, e-static)
Hrúbka vrstvy	100-200 g/m <sup>2</sup> v závislosti od požiadavky
Zmiešavací pomer	2:1 HENEPUR MDF Proficolor : HENECAT PUR Härter 220
Spracovateľnosť po natužení zmesi	1,5 až 2 hodiny
Riedenie	HENEVISK Riedidlo 670 (0-5%)
Čas sušenia	Prebrúsiteľný a prelakovateľný po 4 hodinách pri izbovej teplote
	Stohovateľný: po 6 hodinách pri izbovej teplote, najlepšie je sušenie cez noc. Pri aplikácii lak na lak je stohovateľný po sušení cez noc.
Čistenie nástrojov	HENEVISK Verdünnung 413, HENEVISK Verdünnung 670
VOC nariadenie	EU hraničná hodnota pre daný výrobok (kat. A/j): 500 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje maximálne 472 g/l VOC.

Doba skladovania	Lak: 156 týždňov v originálnych baleniach Tužidlo: 52 týždňov v uzavretých originálnych baleniach pri skladovacej teplote medzi +15 až 25°C.
Balenie	Lak: 1kg, 5kg, 10kg, 20kg Tužidlo: 500ml, 2,5l
Upozornenie	<b>Pozor ! Citlivé na vlhkosť.</b> Balenia dobre uzatvoriť a rýchlo spotrebovať.

#### Poznámky :

Henepur MDF Basis hodvábný mat je vhodný pre lakovanie „lak na lak“ (bez plniča). Pre dosiahnutie hodvábné lesklého vzhľadu, odporúčame základovať HENEPUR MDF Isofüller. Upozornenie: nie je vhodný na nanášanie na základovacie fólie (prilnavosť). Pre silno savé MDF dosky je odporúčané, nech sa hrany a výfrezy najskôr uzavrujú a odizolujú s HENEPUR Isoliergrund 401. Pred použitím dobre premiešajte. Tužidlo dobre vmiešajte a nechajte pár minút reagovať. Uvedené informácie sa týkajú izbovej teploty (ca.20°C). Silné odchýlky od týchto údajov môžu spôsobovať zmenené vlastnosti laku a môžu viesť k chybám pri lakovaní. **Pozor:** pred spracovaním skontrolujte farebný odtieň. Pri potrebe lakovania dielcov, ktoré budú vedľa seba, použite len materiál s rovnakým číslom šarže.

Produkt a informácie v tomto liste odpovedajú aktuálnym poznatkom a stavu techniky. Naše aplikačné odporúčania, ktoré sme uviedli na základe našich skúseností, sú nezáväzná a neodôvodňujú žiaden právny pomer a ani žiadne vedľajšie povinnosti z kúpnej zmluvy. Nezabávajú spracovateľa jeho povinnosti skontrolovať existujúce podklady a vhodnosť nášho výrobku pre použitie na vlastnú zodpovednosť. V spornom prípade sa vhodnosť a množstvo spotreby preverí vykonaním skúšky na skúšobnej ploche. Garantovanie bezchybného výsledku nie je možné pri použití v kombinácii v náterovom systéme s produktami iných značiek, alebo pri miešaní s komponentmi produktov iných značiek. Pri spracovaní našich produktov si preštudujte predpis pre zadávanie zákaziek stavebného výkonu (VOB). Platia naše všeobecné dodacie a platobné podmienky.