

Henepur Grund 12610

Popis:

2-zložkový PUR základ špeciálne pre racionálne lakovanie interiérového nábytku bezchybnou spracovateľnosťou, vynikajúcou brúsiteľnosťou a odolnosťou proti stekaniu.

INTERNÉ SKÚŠKY

Odolnosť voči chemikáliám

Zodpovedá ÖNORM A 1605-12

Požadovaná trieda 1B1

Správanie sa pri odieraní

Zodpovedá ÖNORM A 1605-12 skúška 2

Požadovaná trieda 2D (≥ 50 U)

Správanie sa pri poškriabaní

Zodpovedá ÖNORM A 1605-12 skúška 4

Požadovaná trieda 4D ($\geq 1,0$ N)

Použitie:

Pre lakovanie silne zaťažovaných povrchov nábytku v interiéri, ako aj pre kuchynské a nemocničné prostredie: Oblasť použitia II až VIII podľa ÖNORM A1610-12. Vhodné na lakovanie povrchov s uzavretými pórmí, ale aj ako izolácia MDF dosiek. Prostredníctvom ľahkej tixotropie je možná bezproblémová aplikácia na zvislých plochách.

Technické údaje:

Pojivo	Polyesterpolyol
Odtieň	Bezfarebný
Hustota	0,97-1,01 g/cm ³ pri 20°C
Lesk	-
Dodávaná viskozita	ca. 20 sek. DIN 4 mm pri 20 ° C

Údaje nanášania:

Príprava podkladu	Podklad musí byť odborne pripravený - zbavený mastnôt, prachu, silikónov, voskov, separátorov, suchý a čistý. Brúsenie dreva: Dreva s hrubými pórmí: zrno 120-180, jemné póry: zrno 150-220, medzibrúsenie: zrno 240-320.			
Podmienky spracovania	Teplota spracovania medzi +15°C až 25°C			
Spôsob nanášania	<i>Striekanie:</i>	<i>Airless</i>	<i>Airmix</i>	<i>Vzduchové striekanie</i>
	<i>Tryska (mm):</i>	0,23-0,28	0,23-0,28	1,8-2,0
	<i>Striekač tlak (bar):</i>	100-150	60-100	---
	<i>Tlak vzduchu (bar):</i>	---	1,0-1,5	2,5-3,5
Hrúbka vrstvy	150-200 g/m ² , v závislosti od požiadavky			
Zmiešavací pomer	2:1 HENEPUR Grund 12610 : HENECAT PUR 221 (podľa hmotnosti i objemu)			
Spracovateľnosť po natužení zmesi	cca. 2,5 hodiny pri 20°C			
Riedenie	HENEVISK Riedidlo 670 alebo 413			
Čas sušenia	Brúsiteľný a prelakovateľný po cca. 1-2 hodinách. Pred každým nanášaním je potrebné povrch prebrúsiť. Sušenie počas noci zvyšuje plniacu schopnosť následujúceho lakovania.			
Čistenie nástrojov	HENEVISK Riedidlo 670 alebo 413			
Skladovateľnosť	Lak: 3 roky v uzavretých originálnych baleniach pri skladovacej teplote medzi +15 a 25°C			
	Tužidlo: 1 rok v uzavretých originálnych baleniach pri skladovacej teplote medzi +15 a 25°C			
Upozornenie	Pozor ! Citlivé na vlhkosť. Obaly dobre uzatvoriť a rýchlo spotrebovať.			

Poznámky:

Pred použitím dobre premiešajte. Tužidlo dobre vmiešajte. Pred spracovaním nechajte zmes tužidla a laku 10-15 minút reagovať. Nepoužívajte na bielené drevo peroxidom, môže spôsobiť rozdielne zafarbenie. Pri práci na tmavých povrchoch je potrebné poznamenať, že hlavne pri vyšších vrstvách, môže byť spôsobené zmena výsledného odtieňa. Pri použití ako izolácia na MDF doskách musí byť zmes riedená 50% s riedidlom. Uvedené informácie sa týkajú izbovej teploty (ca.20°C). Silné odchýlky od týchto údajov môžu spôsobovať zmenené vlastnosti laku a môžu viesť k chybám pri lakovaní.

Produkt a informácie v tomto liste odpovedajú aktuálnym poznatkom a stavu techniky. Naše aplikačné odporúčania, ktoré sme uviedli na základe našich skúseností, sú nezáväzné a neodôvodňujú žiaden právny pomer a ani žiadne vedľajšie povinnosti z kúpnej zmluvy. Nezbavujú spracovateľa jeho povinnosti skontrolovať existujúce podklady a vhodnosť nášho výrobku pre použitie na vlastnú zodpovednosť. V spornom prípade sa vhodnosť a množstvo spotreby preverí vykonaním skúšky na skúšobnej ploche. Garantovanie bezchybného výsledku nie je možné pri použití v kombinácii v náterovom systéme s produktami iných značiek, alebo pri miešaní s komponentmi produktov iných značiek. Pri spracovaní našich produktov si preštudujte predpis pre zadávanie zákaziek stavebného výkonu (VOB). Platia naše všeobecné dodacie a platobné podmienky.