

# Henepur Diamantsiegel

## Popis :

Svetlostály 2K-PUR pečiaci lak s výbornou odolnosťou voči poškrabaniu a dobrými protišmykovými vlastnosťami. Odoláva aj zaťaženiu ocelovou vlnou. Henepur Diamantsiegel sa vyznačuje jednoduchou spracovateľnosťou, predovšetkým pri aplikácii valčekom.

## Technické vlastnosti laku:

<b>Odolnosť voči chemikáliám</b>	
Zodpovedá ÖNORM A 1605-12	Požadovaná trieda 1B1
<b>Správanie sa pri odieraní</b>	
Zodpovedá ÖNORM A 1605-12-skúška 2	Požadovaná trieda 2C ( $\geq 150$ U)
<b>Správanie sa pri poškrabaní</b>	
Zodpovedá ÖNORM A 1605-12-skúška 4	Požadovaná trieda 4D ( $\geq 1,0$ N)

## Použitie:

Pre lakovanie najviac zaťažovaných plôch nábytkov a interiéru. Je vhodný na pečatenie stolov a povrchov, ktoré voli bielené peroxidom vodíka.

## Technické údaje :

Pojivo	Akrylát
Odtieň	Bezfarebný
Hustota	0,94-1,00 g/cm <sup>3</sup> pri 20°C
Lesk	hodvábnny lesk, hodvábnny mat
Dodávaná viskozita	cca. 30 sek. DIN miska 4 mm pri 20°C

## Údaje nanášania:

Príprava podkladu	Podklad musí byť suchý, čistý, zbavený masťô, prachu, silikónov, voskov atď.. Brúsenie dreva: Dreva s hrubými pórmí: zrno 120-180, jemné pory: zrno 150-220, medzibrúsenie: zrno 240-320.			
Podmienky spracovania	Teplota spracovania medzi +15°C až 25°C			
Spôsob nanášania	<i>Striekanie:</i>	<i>Airless</i>	<i>Airmix</i>	<i>Vzduchové striekanie</i>
	<i>Tryska (mm):</i>	0,23-0,28	0,23-0,28	1,8-2,0
	<i>Striekač tlak (bar):</i>	100-150	60-100	---
	<i>Tlak vzduchu (bar):</i>	---	1,0-1,5	2,5-3,5
Hrúbka vrstvy	Polievanie, valčekovanie 120-150 g/m <sup>2</sup> v závislosti od požiadavky			
Zmiešavací pomer	5:1 HENEPUR Diamantsiegel : HENECAT PUR 451 (podľa hmotnosti i objemu)			
Spracovateľnosť po natužení zmesi	cca. 8 hodín pri 20°C			
Riedenie	HENEVISK Verdünnung 670 – iba pri základovaní			
Čas sušenia	Brúsiteľný a prelakovateľný po cca. 2-3 hodinách. Pred každým nanášaním je potrebné povrch prebrúsiť. Sušenie počas noci zvyšuje plniacu schopnosť následujúceho lakovania.			
Čistenie nástrojov	HENEVISK Verdünnung 670			
Doba skladovania	Lak: 3 roky v dobre uzatvorených originálnych baleniach pri skladovacej teplote medzi +15 až 25°C Tužidlo: 2 roky v dobre uzatvorených originálnych baleniach pri skladovacej teplote medzi +15 až 25°C			
Upozornenie	<b>Pozor ! Citlivé na vlhkosť.</b> Balenia dobre uzatvoriť a rýchlo spotrebovať.			

**Poznámky :**

Pred spracovaním dobre zamiešať. Vmiešajte dobre tužidlo. Pred spracovaním nechajte zmes laku a tužidla reagovať 10-15 minút. Uvedené informácie sa týkajú izbovej teploty (ca.20°C). Silné odchýlky od týchto údajov môžu spôsobiť zmenené vlastnosti laku a môžu viesť k chybám pri lakovaní.

Produkt a informácie v tomto liste odpovedajú aktuálnym poznatkom a stavu techniky. Naše aplikačné odporúčania, ktoré sme uviedli na základe našich skúseností, sú nezáväzná a neodôvodňujú žiaden právny pomer a ani žiadne vedľajšie povinnosti z kúpnej zmluvy. Nezabávajú spracovateľa jeho povinnosti skontrolovať existujúce podklady a vhodnosť nášho výrobku pre použitie na vlastnú zodpovednosť. V spornom prípade sa vhodnosť a množstvo spotreby preverí vykonaním skúšky na skúšobnej ploche. Garantovanie bezchybného výsledku nie je možné pri použití v kombinácii v náterovom systéme s produktami iných značiek, alebo pri miešaní s komponentmi produktov iných značiek. Pri spracovaní našich produktov si preštudujte predpis pre zadávanie zákaziek stavebného výkonu (VOB). Platia naše všeobecné dodacie a platobné podmienky.