

Henecryl Aqua Natureffekt

Popis:

Viacvrstvový lak na báze vody pre opticky prirodzené drevené povrchy, ktorý môže byť spracovaný ako 1-komponentný alebo 2-komponentný lak. Charakteristický prvok laku je vysoký matný efekt, ktorý poskytuje nalakovaným povrchom vzhľad čerstvo obrúseného dreva s "voskovomäkkým pocitom". **HENECRYL Aqua Natureffekt** je veľmi jednoduchý na spracovanie, má dobrú trvanlivosť a elegantné vykresľovanie pórov.

Použitie:

Pre lakovanie všetkých druhov nábytku v interiéroch. Vhodné aj pre povrchy, ktoré boli bielené peroxidom vodíka. V prípade príležitostného kontaktu s potravinami sa neočakávajú žiadne významné problémy.

HENECRYL Aqua Natureffekt môže byť spracovaný ako 1-zložkový, alebo 2-zložkový pridaním **HENECAT Aqua Vernetzer E50**. Pridaním tužidla získa povrch vyššiu odolnosť voči poškrabaniu a chemikáliám.

Technické údaje:

Pojivo	Disperzia akrylat-kopolyméru
Dodávaná viskozita	cca. 60 sek. DIN 4 mm pri 20°C
Odtieň	Bezfarebný
Hustota	1,01-1,05 g/cm ³ pri 20°C
Lesk	Tupý mat
VOC nariadenie	EU hraničná hodnota pre daný výrobok (kategória A/e): 130 g/l. Tento výrobok obsahuje maximálne 100 g/l VOC.

Údaje nanášania:

Príprava podkladu	Podklad musí byť odborne pripravený, suchý, čistý, zbavený mastnôt, prachu, silikónov, voskov atď.. Pri príliš hrubom brúsení sa zosilňuje riziko vystúpenia vlákien. Dreveniny s hrubými pórmí: zrno 120-180, jemné póry: zrno 150-220, medzibrúsenie: zrno 240-320.			
Podmienky spracovania	Spracovať pri teplote medzi +15 až 25°C			
Spôsob nanášania	<i>Natieranie</i>			
	<i>Striekacie:</i>	<i>Airless</i>	<i>Airmix</i>	<i>Vzduchové striekanie</i>
	<i>Tryska (mm):</i>	0,23-0,28	0,23-0,28	1,7-2,0
	<i>Striekací tlak (bar):</i>	90-110	90-110	---
	<i>Tlak vzduchu (bar):</i>	---	1,5-2,0	3,0-4,0
Hrúbka vrstvy	80-100 g/m ² ako základ 80-100 g/m ² ako vrchný lak			
Zmiešavací pomer	100:1 HENECRYL Aqua Natureffekt : HENECAT Aqua Vernetzer E50			
Spracovateľnosť po natužení zmesi	7 dní pri 20°C. Po 7 dňoch je odporúčané zmiešať s čerstvo natuženým materiálom v pomere 1:1. Ďalšie predĺženie doby spracovateľnosti nie je možné.			
Riedenie	Okamžite pripravený na použitie			
Čas sušenia	V závislosti od teploty a hrúbky vrstvy. Po 2-3 hodinách je brúsiteľný.			
Čistenie nástrojov	Pracovné nástroje ihneď po použití umyte vodou. Zaschnuté zvyšky laku odstráňte pomocou Aqua Umnetzer alebo HENEVISK Aceton .			
Skladovateľnosť	Lak a tužidlo: 2 roky v originálnych uzavretých baleniach pri skladovacej teplote medzi +15 až 25°C.			

Poznámky:

Pred spracovaním dobre premiešajte. Chráňte pred mrazom. Tužidlo dobre vmiešajte. Pri používaní náterov na báze vody a rozpúšťadiel v jednom zariadení použite **Aqua Umnetzer**. Nádoby vždy dobre uzavrite a materiál chráňte pred prístupom vzduchu. Uvedené informácie sa týkajú izbovej teploty (ca.20°C). Silné odchýlky od týchto údajov môžu spôsobovať zmenené vlastnosti laku a môžu viesť k chybám pri lakovaní.

Produkt a informácie v tomto liste odpovedajú aktuálnym poznatkom a stavu techniky. Naše aplikačné odporúčania, ktoré sme uviedli na základe našich skúseností, sú nezáväzná a neodôvodňujú žiaden právny pomer a ani žiadne vedľajšie povinnosti z kúpnej zmluvy. Nezavazujú spracovateľa jeho povinnosti skontrolovať existujúce podklady a vhodnosť nášho výrobku pre použitie na vlastnú zodpovednosť. V spornom prípade sa vhodnosť a množstvo spotreby preverí vykonaním skúšky na skúšobnej ploche. Garantovanie bezchybného výsledku nie je možné pri použití v kombinácii v náterovom systéme s produktami iných značiek, alebo pri miešaní s komponentmi produktov iných značiek. Pri spracovaní našich produktov si preštudujte predpis pre zadávanie zákaziek stavebného výkonu (VOB). Platia naše všeobecné dodacie a platobné podmienky.
