

HeneVital Hartöl Premium

Popis :

Biologický tvrdý olej na báze biologických rastlinných olejov, mastných kyselín a živíc určený pre kvalitné masívne nábytky a interiérové vybavenie z dreva. HeneVital Hartöl obsahuje tiež sušidlá bez obsahu kobaltu a má len mierny zápach. Premium je ľahko spracovateľný a po oxidatívnom zasúšení vytvorí povrch príjemný na dotyk a odolný oteru. Rovnomerne vniká do dreva a nezdrsňuje povrch. Oprava a regeneračný náter olejovaných plôch je spojené s veľmi nízkymi nákladmi.

– Nie je samozápalný –

Výrobok je v súlade s normou ÖNORM EN 71-3 "Bezpečnosť hračiek, migrácia určitých prvkov"

Spracovanie:

Určené pre nábytok z masívu, panely, lišty, predmety z dreva v interiéroch. Pri príležitostnom kontakte s potravinami sa neočakávajú žiadne významné problémy. Produkt je vhodný tiež pre ošetrovanie teakového dreva. Je možné tiež použiť na korok, prírodný kameň. Vhodný tiež na bielené podklady.

Technické údaje :

Odtieň	bezfarebný, biely
Hustota	0,85 g/cm ³ – bezfarebný 1 g/cm ³ – biely
Lesk	Hodvábny lesk, v závislosti od naneseného množstva
Dodávaná viskozita	ca. 15s DIN4mm pri teplote 20 ° C

Pokyny pre spracovanie:

Príprava povrchu: Prebrúsiť s P 240-320 podľa druhu dreva a požadovaného efektu.

Ručná aplikácia	naniest' štetcom, alebo mäkkým brúsnym rúnom (Scotch Brite) s prebytkom, vmasírujeme do dreva a prebytok starostlivo odstránime bavlnenou handrou. Nanášané množstvo – 60-80 g/m ² . Pre vysokohodnotný nábytok s vysokými požiadavkami naniest' aj druhú vrstvu po vysušení cez noc s medzihladením. (povrch sa ľahko vyhladí s brúsnym papierom P 400-500, pritom sa zľahka obrúsia prípadné vyčnievajúce vlákna dreva)
Aplikácia valčekom	10 g / m ² hladký valček , tvrdá guma, uložíme do stohovacieho stojana
Aplikácia striekaním	20 – 50 g / m ² v závislosti od savosti podkladu, viskozitu upravte podľa potreby s HeneVital Ölverdünnung riedidlom, prebytok starostlivo utrieme handričkou, uložíme do stohovacieho stojana
Aplikácia máčaním	zriedená zmes podľa druhu dreva a predprípravy, prebytok starostlivo utrieme ba
Riedenie	HeneVital Ölverdünnung, v prípade potreby napr. pri tvrdom dreve sa môže prida
Čas schnutia	oxidačné sušenie, cca po 12 – 16 hodinách pri izbovej teplote, v závislosti od naneseného množstva
Finálna vrstva	Pri vhodnom prebrúsení dreva, alebo kartáčovaní postačuje jedna nanesená vrstva, schnutie cez noc. Plochy, na ktoré majú byť vysoké kvalitatívne požiadavky naniest' ešte ďalšiu vrstvu HeneVital Hartöl Premium, alebo HeneVital Hartwachsöl Premium.
Ošetrovanie	HeneVital Reinigungsbalsam, HeneVital Pflegewachs
Opravy poškodení	Vid' postup starostlivosti pre HeneVital oleje a olejové vosky
VOC	Limit EÚ pre daný výrobok (kategória A / f): 700 g/l. Tento výrobok obsahuje maximálne 475 g / l VOC
Balenie	1L , 5L
Doba použiteľnosti	12 mesiacov v uzavretom originálnom balení
Skladovacia teplota	Do 30 ° C

Poznámky :

Pred použitím dobre premiešajte. Pred miešaním opatrne odstráňte prípadnú kožu na povrchu. Kontrolujte povrch (najmä pórovité drevo) a prípadné prebytky zotrite suchou bavlnenou handrou. Obal po aplikácii opäť dobre uzavrite a obsah chráňte pre prístupom vzduchu. I keď sú povrchy aplikované prípravkom HeneVital Hartöl Premium už po krátkom čase suché na dotyk, úplná chemická a mechanická pevnosť sa dosiahne až po niekoľkých dňoch pri teplote 20° C a 65% relatívnej vlhkosti .

Produkt a informácie v tomto liste odpovedajú aktuálnym poznatkom a stavu techniky. Naše aplikačné odporúčania, ktoré sme uviedli na základe našich skúseností, sú nezáväzná a neodôvodňujú žiaden právny pomer a ani žiadne vedľajšie povinnosti z kúpnej zmluvy. Nezavazujú spracovateľa jeho povinnosti skontrolovať existujúce podklady a vhodnosť nášho výrobku pre použitie na vlastnú zodpovednosť. V spornom prípade sa vhodnosť a množstvo spotreby preverí vykonaním skúšky na skúšobnej ploche. Garantovanie bezchybného výsledku nie je možné pri použití v kombinácii v náterovom systéme s produktami iných značiek, alebo pri miešaní s komponentmi produktov iných značiek. Pri spracovaní našich produktov si preštudujte predpis pre zadávanie zákaziek stavebného výkonu (VOB). Platia naše všeobecné dodacie a platobné podmienky.

