

# HeneVital Hartöl Premium

## Popis :

Biologický tvrdý olej na báze biologických rastlinných olejov, mastných kyselín a živíc určený pre kvalitné masívne nábytky a interiérové vybavenie z dreva. HeneVital Hartöl obsahuje tiež sušidlá bez obsahu kobaltu a má len mierny zápach. Premium je ľahko spracovateľný a po oxidatívnom zasúšení vytvorí povrch príjemný na dotyk a odolný oteru. Rovnomerne vniká do dreva a nezdrsňuje povrch. Oprava a regeneračný náter olejovaných plôch je spojené s veľmi nízkymi nákladmi.

## – Nie je samozápalný –

Výrobok je v súlade s normou ÖNORM EN 71-3 "Bezpečnosť hračiek, migrácia určitých prvkov"

## Spracovanie:

Určené pre nábytok z masívu, panely, lišty, predmety z dreva v interiéroch. Pri príležitostnom kontakte s potravinami sa neočakávajú žiadne signifikantné problémy. Produkt je vhodný tiež pre ošetrovanie teakového dreva. Je možné tiež použiť na korok, prírodný kameň. Vhodný tiež na bielené podklady.

## Technické údaje :

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Odtieň             | bezfarebný, biely                                                  |
| Hustota            | 0,85 g/cm <sup>3</sup> – bezfarebný<br>1 g/cm <sup>3</sup> – biely |
| Lesk               | Hodvábny lesk, v závislosti od naneseného množstva                 |
| Dodávaná viskozita | ca. 15s DIN4mm pri teplote 20 ° C                                  |

## Pokyny pre spracovanie:

Príprava povrchu: Prebrúsiť s P 240-320 podľa druhu dreva a požadovaného efektu.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ručná aplikácia      | naniesť štetcom, alebo mäkkým brúsnym rúnom (Scotch Brite) s prebytkom, vmasírujeme do dreva a prebytok starostlivo odstránime bavlnenou handrou. Nanášané množstvo – 60-80 g/m <sup>2</sup> . Pre vysokohodnotný nábytok s vysokými požiadavkami naniesť aj druhú vrstvu po vysušení cez noc s medzihladením. (povrch sa ľahko vyhladí s brúsnym papierom P 400-500, pritom sa zľahka obrúsia prípadné vyčnievajúce vlákna dreva) |
| Aplikácia valčekom   | 10 g / m <sup>2</sup> hladký valček , tvrdá guma, uložíme do stohovacieho stojana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aplikácia striekaním | 20 – 50 g / m <sup>2</sup> v závislosti od savosti podkladu, viskozitu upravte podľa potreby s HeneVital Ölverdünnung riedidlom, prebytok starostlivo utrieme handričkou, uložíme do stohovacieho stojana                                                                                                                                                                                                                          |
| Aplikácia máčaním    | zriedená zmes podľa druhu dreva a predprípravy, prebytok starostlivo utrieme ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Riedenie             | HeneVital Ölverdünnung, v prípade potreby napr. pri tvrdom dreve sa môže prida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Čas schnutia         | oxidačné sušenie, cca po 12 – 16 hodinách pri izbovej teplote, v závislosti od naneseného množstva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Finálna vrstva       | Pri vhodnom prebrúsení dreva, alebo kartáčovaní postačuje jedna nanesená vrstva, schnutie cez noc. Plochy, na ktoré majú byť vysoké kvalitatívne požiadavky naniesť ešte ďalšiu vrstvu HeneVital Hartöl Premium, alebo HeneVital Hartwachsöl Premium.                                                                                                                                                                              |
| Ošetrovanie          | HeneVital Reinigungsbalsam, HeneVital Pflegewachs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Opravy poškodení     | Vid' postup starostlivosti pre HeneVital oleje a olejové vosky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VOC                  | Limit EÚ pre daný výrobok (kategória A / f): 700 g/l. Tento výrobok obsahuje maximálne 475 g / l VOC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Balenie              | 1L , 5L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Doba použiteľnosti   | 12 mesiacov v uzavretom originálnom balení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Skladovacia teplota  | Do 30 ° C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Poznámky :**

Pred použitím dobre premiešajte. Pred miešaním opatrne odstráňte prípadnú kožu na povrchu. Kontrolujte povrch (najmä pórovité drevo) a prípadné prebytky zotrite suchou bavlnenou handrou. Obal po aplikácii opäť dobre uzavrite a obsah chráňte pre prístupom vzduchu. I keď sú povrchy aplikované prípravkom HeneVital Hartöl Premium už po krátkom čase suché na dotyk, úplná chemická a mechanická pevnosť sa dosiahne až po niekoľkých dňoch pri teplote 20° C a 65% relatívnej vlhkosti .

Produkt a informácie v tomto liste odpovedajú aktuálnym poznatkom a stavu techniky. Naše aplikačné odporúčania, ktoré sme uviedli na základe našich skúseností, sú nezáväzné a neodôvodňujú žiaden právny pomer a ani žiadne vedľajšie povinnosti z kúpnej zmluvy. Nezaviazujú spracovateľa jeho povinnosti skontrolovať existujúce podklady a vhodnosť nášho výrobku pre použitie na vlastnú zodpovednosť. V spornom prípade sa vhodnosť a množstvo spotreby preverí vykonaním skúšky na skúšobnej ploche. Garantovanie bezchybného výsledku nie je možné pri použití v kombinácii v náterovom systéme s produktami iných značiek, alebo pri miešaní s komponentmi produktov iných značiek. Pri spracovaní našich produktov si preštudujte predpis pre zadávanie zákaziek stavebného výkonu (VOB). Platia naše všeobecné dodacie a platobné podmienky.

