

HeneVital Lärchenöl

Popis :

Vysokohodnotný rastlinný olej s prídavkom bezolovnatých sušidiel. Špeciálne pre smrekovcové drevo, drevené povrchy a stavebné časti v chránenom exteriérovom prostredí. HeneVital Lärchenöl vytvára ochranný film, ktorý sa vpíja hlboko do dreva. Je okamžite pripravený na použitie a je ľahko spracovateľný, odpudzuje vodu, sprostredkuje difúziu a je priedušný.

Prostredníctvom posudku Nr.404.415 Rakúskeho inštitútu farieb, zodpovedá · ÖNORM EN 71-3 Bezpečnosť detských hračiek, migrácia určitých prvkov (ťažkých kovov)

Použitie:

Nový alebo renovačný náter pre komponenty vyrobené z dreva bohatého na živicu. Ideálne na použitie v exteriéri na povrchoch ako podlaha , alebo fasádne debnenia, strešné podhlády, atď. Je vhodný aj na bielené podklady. Vhodný tiež na ošetrovanie teakového dreva.

Technické údaje :

Hustota	0,89 g/ml
Viskozita plnenia	15 s DIN 4 mm pri teplote 20°C

Údaje nanášania:

Príprava podkladu: Hobľované alebo brúsené drevo nepotrebuje žiadnu predbežnú úpravu. Zvetralé drevo zbaviť uvoľnených častí kefou (len plastovou alebo mosadznou), alebo prebrúste zrnom 120.

Spôsob nanášania	<p>Ponáraním, valčekovaním, striekaním, utieraním, štetcom: <u>Rozmerovo nestále časti</u> v chránenom exteriéri ako fasádne debnenia, strešné podhlády atď.: V závislosti od nasávania dreva naneste sýto 1-krát. Zvyšky odoberte s bavlnenou handričkou. <u>Rozmerovo stále časti</u> ako dvere a okná zo smrekového dreva: V závislosti od savosti dreva 2-krát sýto naniesť s medzisušením. Zvyšky odoberte s bavlnenou handričkou. Pri neustále zaťažovanom dreve vo voľnom priestore (napr. krov) odporúčame predimpregnáciu pomocou Mipaxyl Spezial. 1-krát sýto naniesť olej, zvyšky odobrať bavlnenou handričkou. Je možná aplikácia „mokré do mokrého“, ktorý bude dosiahnutý po cca. 60 minútach. Výhodou tohto spôsobu nanášania je rovnomerný ochranný film.</p>
Riedenie	Max. 20% HENEVISK Malerterpentin, podľa potreby, hlavne tvrdé drevo
Čas sušenia	oxidačné sušenie, cca po 12 – 16 hodinách pri izbovej teplote (ca.23°C, 50% rel. Vzdušnej vlhkosti) odolný voči prachu cca 6-8 hodín pri izbovej teplote, tiež závislé od druhu dreva a nanášaného množstva.
Ošetrovanie	Produkt nezabraňuje zošednutiu dreva a zvetrávaniu, len tento proces predlžuje. Odporúčame aplikovanie raz za rok, alebo podľa potreby pri zistení procesu šednutia. V prípade začínajúceho procesu šednutia, zľahka prebrúsiť, alebo prekefovať mosadznou kefou a preolejovať.
Spotreba	Teoretická výdatnosť 20-50 g/m ² pri nanášaní handrou po utretí prebytočného materiálu. Praktická výdatnosť 60-80 g/m ² včítane utretého prebytočného materiálu, výdatnosť pre 1L na jednu vrstvu stačí na ca. 12-15 m ²
VOC	Limit EÚ pre daný výrobok (kategória A / f): 700 g / l (2010), tento výrobok obsahuje maximálne 428 g / l VOC
Balenie	1L , 5L
Doba použiteľnosti	12 mesiacov v uzavretom originálnom balení
Skladovacia teplota	Do 30 ° C

Poznámky :

Pred použitím dobre premiešajte. Pred miešaním opatrne odstráňte prípadnú kožu na povrchu materiálu. Odporúčame kontrolu povrchu hlavne pórovitého dreva, odporúčame eventuálne doutieranie suchou bavlnenou handrou. Materiál nie je vhodný pre dlhodobý kontakt so zemou, alebo vodou. Oznamenie o bezpečnosti samovznietenia : Nepoužívajte na striekacích kabínach, kde sa spracovávajú laky alebo farby obsahujúce NC (podľa ods.VBG 23 § 18 Berufsgenossenschaft). Obaly alebo handry namočené v oleji po použití rozložte kvôli vysušeniu na vzduchu, nechajte vysušiť a potom zlikvidujte. V opačnom prípade môže nahromadenie tepla viesť k samovznieteniu. Pri práci alebo čistení sa vyhňte materiálom s nízkym bodom horenia a tlenia , napr. papieru , drevenému prachu atď. Vždy uzavrite nádoby pevne a chráňte ich obsah pred prístupom vzduchu.

Produkt a informácie v tomto liste odpovedajú aktuálnym poznatkom a stavu techniky. Naše aplikačné odporúčania, ktoré sme uviedli na základe našich skúseností, sú nezáväzná a neodôvodňujú žiaden právny pomer a ani žiadne vedľajšie povinnosti z kúpnej zmluvy. Nezavádzajú spracovateľa jeho povinnosti skontrolovať existujúce podklady a vhodnosť nášho výrobku pre použitie na vlastnú zodpovednosť. V spornom prípade sa vhodnosť a množstvo spotreby preverí vykonaním skúšky na skúšobnej ploche. Garantovanie bezchybného výsledku nie je možné pri použití v kombinácii v náterovom systéme s produktami iných značiek, alebo pri miešaní s komponentmi produktov iných značiek. Pri spracovaní našich produktov si preštudujte predpis pre zadávanie zákaziek stavebného výkonu (VOB). Platia naše všeobecné dodacie a platobné podmienky.