

# HeneVital Ölfinish

## Popis :

HeneVital Ölfinish je oleje obsahujúce konečné ošetrenie povrchov pre univerzálne ošetrenie dreva s požiadavkou na "hodvábny povrch". Silne vniká do dreva, rýchlo zasychá, je ľahko spracovateľný. Povrch odpudzuje vodu, je pochôdzny a vytvára tvrdý, elastický povrch.

## Spracovanie:

Určené pre základovacie a konečné ošetrenie vysokohodnotných nábytkov, prípadne drevných v oblasti podláh. Vhodný pre OSB dosky a korkové podlahy. Produkt je bez výrazného zápachu, vyrobený na báze ľanového oleja, zušľachtený živicom, modifikovaný prírodnými olejmi s prísadou bezolovnatých sušidiel.

- pre vysokohodnotný nábytok z masívu, panely, lišty a iné drevené predmety
- pre priemyselné spracovanie na nátery parketových podláh
- pri príležitostnom kontakte s potravinami sa neočakávajú žiadne signifikantné problémy
- je vhodný na ošetrenie teakového dreva

## Technické údaje :

Odtieň	bezfarebný
Hustota	0,910 g/ml
Dodávaná viskozita	ca. 60 s DIN 4 mm pri teplote 20 ° C

## Pokyny pre spracovanie:

Príprava povrchu: Prebrúsiť s P 240-320 podľa druhu dreva a požadovaného efektu.

Druh nanášania	<p><b>Valčekom</b> – použiť hladký valček,  <b>Studená aplikácia:</b> podľa druhu dreva nariediť do 20 % riedidlom HeneVital Ölverdünnung.  <b>aplikácia:</b> možné do 40 °C  <b>„vytieraním“:</b> možné sisalovou kefou  potrebné medzibrúsenie!  HeneVital Ölfinish kompletne vytvrdený (schnutie spolu najmenej 24 hodín), musí byť pred nanášaním ďalšej vrstvy celá plocha bezpodmienečne dôkladne obrúsená brúsnym papierom zrnitosti P 220, v opačnom prípade hrozia problémy s príľnavosťou.</p>	<p><b>Teplá Aplikácia</b>  <b>Dôležité:</b>  Keď je</p>
Aplikácia striekaním	10 – 20 g / m <sup>2</sup> viskozitu upravte podľa potreby s HeneVital Ölverdünnung riedidlom (riediť max. 20% riedidla), prebytok ihneď starostlivo utrieme handričkou, uložíme do stohovacieho stojana	
Aplikácia valčekom a natieraním	Podľa druhu dreva, nariediť do 20 % s riedidlom HeneVital Ölverdünnung, Valčekom naniesť tenkú a rovnomernú vrstvu.(mohérový valček s krátkym vlasom), štetcom naniesť tenkú rovnomernú vrstvu.	
Riedenie	HeneVital Ölverdünnung, v prípade potreby sa môže pridať až 20 %	
Čas schnutia	Podľa zariadenia, prípadne podmienok sušenia, najmenej 1 hodina pri 30-40 °C, cirkulácia vzduchu. Pri izbovej teplote 12-16 h. Zebezpečiť dobré vetranie.	
Umytie nástrojov	HeneVital Ölverdünnung	
Ošetrovanie	HeneVital Reinigungsbalsam, HeneVital Pflegewachs	
Teoretická spotreba	20-50 g/ m <sup>2</sup> nanesené množstvo pri nanášaní utierkou, po odobratí prebytočného množstva. Savosť je závislá od druhu dreveniny a opracovania dreva.	
Praktická spotreba	60-80 g/ m <sup>2</sup> pri nanášaní utierkou, vrátane prebytočného množstva, ktoré je potrebné utrieť. 1 liter stačí na 15-20 m <sup>2</sup> na jednu vrstvu	
VOC	Limit EÚ pre daný výrobok (kategória A / f): 700 g/l. Tento výrobok obsahuje maximálne 428 g / l VOC	
Balenie	1l , 5l a 25 l	
Doba použiteľnosti	12 mesiacov v uzavretom originálnom balení	
Skladovacia teplota	Do 30 ° C	

## Poznámky :

Pred použitím dobre premiešajte. Pred miešaním opatrne odstráňte prípadnú kožu na povrchu. Kontrolujte povrch (najmä pórovité drevo) a prípadné prebytky zotrite suchou bavlnenou handrou. Obal po aplikácii opäť dobre uzavrite a obsah chráňte pre prístupom vzduchu.