

HeneVital Hartwachsöl Premium

Popis :

HeneVital Hartwachsöl Premium je olejovo-vosková kombinácia s nízkou viskozitou. Má len mierny zápach. Je určený na profesionálne ošetrovanie zaťažovaných nábytkov a drevených plôch v interiéroch. Vytvára hodvábne matný povrch príjemný na dotyk.

Je vyrobený na báze olejov, mastných kyselín, živíc a biologických voskov ako Carnauba a Candelilla, oaromatizované uhľovodíky a sušidlá neobsahujúce kobalt. **Produkt nie je samozápalný.**

HeneVital Hartwachsöl Premium je ľahko spracovateľný, po oxidatívnom schnutí vytvára oterupevný povrch príjemný na dotyk. Do dreva vniká rovnomerne a nezdrsňuje povrch.

Použitie:

Dosiahnutý povrch je nenáročný na údržbu, odpudzuje vodu a špinu. Po preleštení sa povrch opäť ľahko uzatvorí. Olejované plochy majú otvorené póry a umožňujú drevu „dýchať“, preto sa týmto typom ošetrovania zachováva prirodzenosť drevín a vplýva na celkovú pozitívnu klímu v miestnosti.

Oprava a regeneračný náter olejovaných plôch je spojené s veľmi nízkymi nákladmi.

Výrobok je v súlade s normou **ÖNORM EN 71-3** "Bezpečnosť hračiek, migrácia určitých prvkov"

Technické údaje :

Odtieň	bezfarebný
Hustota	Cca 0,85 g / ml
Lesk	hodvábne lesklý, v závislosti od naneseného množstva
Viskozita plnenia	15s DIN4mm pri teplote 20 ° C
Bod vzplanutia	54 ° C

Pokyny pre spracovanie:

Určené pre nábytok z masívu, panely, lišty, predmety z dreva v interiéroch. Vhodný pre takmer všetky druhy dreva. Pri príležitostnom kontakte s potravinami sa neočakávajú žiadne významné problémy. Produkt je vhodný tiež pre ošetrovanie teakového dreva. Je možné tiež použiť na korok, prírodný kameň. Vhodný tiež na bielené podklady.

Príprava povrchu: Prebrúsiť s P 240-320 podľa druhu dreva a požadovaného efektu.

Ručná aplikácia	naniesť štetcom, alebo mäkkým brúsnym rúnom (Scotch Brite) s prebytkom, vmasírujeme do dreva a prebytok starostlivo odstránime bavlnenou handrou. Nanášané množstvo – 60-80 g/m ² . Pre vysokohodnotný nábytok s vysokými požiadavkami naniesť aj druhú vrstvu po vysušení cez noc s medzihladením. (povrch sa ľahko vyhladí s brúsnym papierom P 400-500, pritom sa zľahka obrúsia prípadné vyčnievajúce vlákna dreva)
Aplikácia valčekom	10 g / m ² hladký valček , tvrdá guma, uložíme do stohovacieho stojana
Aplikácia striekaním	20 – 50 g / m ² v závislosti od savosti podkladu, viskozitu upravte podľa potreby s HeneVital Ölverdünnung riedidlom, prebytok starostlivo utrieme handričkou, uložíme do stohovacieho stojana
Aplikácia máčaním	zriedená zmes podľa druhu dreva a predprípravy, prebytok starostlivo utrieme bavlnenou handrou
Riedenie	HeneVital Ölverdünnung, v prípade potreby napr. pri tvrdom dreve sa môže pridať až 20 %
Čas schnutia	oxidačné sušenie, cca po 12 – 16 hodinách pri izbovej teplote, v závislosti od naneseného množstva
Finálna vrstva	Pri vhodnom prebrúsení dreva, alebo kartáčovaní postačuje jedna nanesená vrstva, schnutie cez noc. Plochy, na ktoré majú byť vysoké kvalitatívne požiadavky naniesť ešte ďalšiu vrstvu s HeneVital Hartwachsöl Premium.
Ošetrovanie	HeneVital Reinigungsbalsam, HeneVital Pflegewachs
Čistenie nástrojov	HeneVital Ölverdünnung
VOC	Limit EÚ pre daný výrobok (kategória A / f): 700 g/l. Tento výrobok obsahuje maximálne 480 g / l VOC

Balenie	1L , 5L
Doba použiteľnosti	12 mesiacov v uzavretom originálnom balení
Skladovacia teplota	Do 30 ° C

Poznámky :

Pred použitím dobre premiešajte. Pred miešaním opatrne odstráňte prípadnú kožu na povrchu. Kontrolujte povrch (najmä pórovité drevo) a prípadné prebytky zotrite suchou bavlnenou handrou. Obal po aplikácii opäť dobre uzavrite a obsah chráňte pred prístupom vzduchu. I keď sú povrchy aplikované prípravkom HeneVital Hartwachsöl Premium už po krátkom čase suché na dotyk a pochôdzne, úplná chemická a mechanická pevnosť sa dosiahne až po niekoľkých dňoch pri teplote 20° C a 65% relatívnej vlhkosti .

Produkt a informácie v tomto liste odpovedajú aktuálnym poznatkom a stavu techniky. Naše aplikačné odporúčania, ktoré sme uviedli na základe našich skúseností, sú nezáväzné a neodôvodňujú žiaden právny pomer a ani žiadne vedľajšie povinnosti z kúpnej zmluvy. Nezavádzajú spracovateľa jeho povinnosti skontrolovať existujúce podklady a vhodnosť nášho výrobku pre použitie na vlastnú zodpovednosť. V spornom prípade sa vhodnosť a množstvo spotreby preverí vykonaním skúšky na skúšobnej ploche. Garantovanie bezchybného výsledku nie je možné pri použití v kombinácii v náterovom systéme s produktami iných značiek, alebo pri miešaní s komponentmi produktov iných značiek. Pri spracovaní našich produktov si preštudujte predpis pre zadávanie zákaziek stavebného výkonu (VOB). Platia naše všeobecné dodacie a platobné podmienky.